



FINITURA IMPREGNANTE A CERA ALL'ACQUA PER LEGNO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto	Xyladecor Finitura Impregnante a cera all'acqua per legno è particolarmente indicato per la protezione e la decorazione del legno. Grazie alla sua specifica composizione, dona al supporto il delicato effetto tipico della cera. Adatto sia per i legni all'interno che per quelli all'esterno costantemente esposti agli agenti atmosferici. Possiede un'elevata elasticità; la sua composizione a base cera garantisce al supporto una notevole proprietà idrorepellente, grazie alla formazione di un film che protegge e decora il legno.
Destinazione d'uso	Xyladecor Finitura impregnante a cera all'acqua per legno è particolarmente indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati sia all'esterno che all'interno come: persiane, recinzioni, pergolati, perline, travi, finestre, cancelli.
Confezioni	0.75, 2,5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità (4/50 a 20°C)	300 cps *
Residuo Secco	32 % *
Peso Specifico	1,045 kg/l ± 0,05 kg/l
Colori	Incolore Lucido, Castagno, Rovere, Douglas, Noce, Noce Chiaro

* variabile in funzione della colorazione

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto

(cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 70 g/l di COV.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di polvere, cere, grassi.
- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare leggermente il supporto.
- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati carteggiando a fondo.

Applicazione Prodotto pronto all'uso. Eventualmente diluire con acqua (max 5%). Mescolare bene prima dell'utilizzo. Applicare 1-2 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine e spolverare accuratamente tra una mano e l'altra. Per la manutenzione di legni già trattati con Xyladecor Finitura Impregnante a cera all'acqua, pulire accuratamente e spolverare la superficie, rimuovere completamente le eventuali parti non ancorate e applicare direttamente il prodotto.
E' possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per ottenere colori personalizzati. Per i manufatti esposti agli agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente trattamenti incolori.

Modalità di applicazione Pennello

Consumo ca. 9-11 m²/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell'aria: 65%)
L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Seconda mano: dopo 3-5 ore.

Pulizia degli attrezzi Con acqua e sapone o detergente idoneo.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Maggio 2009



FINITURA FINITURA PROTETTIVA ALL'ACQUA PER LEGNO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto	Xyladecor Finitura Protettiva all'acqua per legno è particolarmente indicato per la protezione e la decorazione del legno. Adatto sia per i legni all'interno che per quelli all'esterno costantemente esposti agli agenti atmosferici. Di ottima trasparenza, la sua notevole elasticità e resistenza agli agenti atmosferici contribuiscono ad esaltare l'aspetto estetico finale a ridurre nel tempo gli interventi di manutenzione.
Destinazione d'uso	Xyladecor Finitura impregnante a cera all'acqua per legno è particolarmente indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati sia all'esterno che all'interno come: persiane, recinzioni, pergolati, perline, travi, cancelli.
Confezioni	0,75, 2,5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità (5/50 a 20°C)	500 cps *
Residuo Secco	35 % *
Peso Specifico	1,040 kg/l ± 0,05 kg/l
Colori	Incolore

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 70 g/l di COV.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di polvere, cere, grassi.

- Legni nuovi o già impregnati: per ottenere una protezione completa, si consiglia di applicare preventivamente un impregnante della gamma Xyladecor o Xylamon

- Legni già verniciati: Se in buono stato si consiglia una lieve carteggiatura al fine di facilitare l'adesione. Su manufatti con parti in distacco, togliere gli strati poco aderenti e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto. Per un trattamento completo si consiglia di applicare, dopo la carteggiatura, una mano di impregnante della gamma Xyladecor.

Applicazione

Prodotto pronto all'uso.

Applicare 1-2 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine e spolverare accuratamente tra una mano e l'altra.

Modalità di applicazione

Pennello , spruzzo

Consumo

ca. 10-12 m²/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell'aria: 65%)

L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Seconda mano: dopo 2-5 ore.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua e sapone o detergente idoneo.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com



XYLADECOR GIARDINO PULISCE E RINNOVA

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto	Xyladecor Giardino Pulisce e Rinnova è una soluzione di Sali ossalici in acqua.
Destinazione d'uso	Xyladecor Giardino Pulisce e Rinnova è un prodotto ideale per pretrattare i mobili da giardino quali: fioriere, recinzioni, griglie ecc. Elimina il grigio dai supporti e pulisce in profondità. Rinnova e riporta il legno al suo stato originale
Confezioni	0.75 litri
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Densità (20°C)	c.a. 1,02 gr/ml
Viscosità	410 (R3, 200rpm, 20 °C)
Colori	Incolore

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto	Non è necessario carteggiare o spazzolare la superficie.
Applicazione	Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE. Agitare prima dell'utilizzo e applicare direttamente sul legno da trattare. Lasciare agire per circa 10 min., quindi risciacquare con acqua pulita.

Modalità di applicazione	Pennello, panno morbido
Consumo	a seconda delle esigenze.
Essiccazione : (temperatura 20° C Umidità dell'aria 65%)	L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali. <ul style="list-style-type: none"> • Seconda mano: dopo 24 ore

Pulizia degli attrezzi Con acqua

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com



IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto	Xyladecor Impregnante all'acqua per legno è un impregnante all'acqua indicato per la protezione e la decorazione del legno. Penetra in profondità, non forma film superficiale e lascia respirare il legno. Il prodotto è inodore, quindi risulta ideale per utilizzi all'interno. Adatto comunque per legni esterni, esposti alla luce solare e alle intemperie.
Destinazione d'uso	Xyladecor Impregnante all'acqua per legno è particolarmente indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati sia all'esterno che all'interno come: persiane, recinzioni, pergolati, perline, travi.
Confezioni	0.75, 2,5 20 200 (solo incolore) litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità (Tazza Ford 2 a 20°C)	60" *
Residuo Secco	12% *
Peso Specifico	1,024 kg/l
Colori	Incolore, Pino, Teak, Castagno, Verde Abete, Rovere, Douglas, Noce, Larice, Quercia

* variabile in funzione della colorazione

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto

(cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 70 g/l di COV.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di polvere, cere, grassi.
- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare leggermente il supporto.
- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati carteggiando a fondo.

Applicazione Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.
Mescolare bene prima dell'utilizzo. Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine e spolverare accuratamente tra una mano e l'altra. Per la manutenzione di legni già trattati con Xyladecor Impregnante all'acqua, pulire accuratamente e spolverare la superficie, rimuovere completamente le eventuali parti non ancorate e applicare direttamente il prodotto.
E' possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per ottenere colori personalizzati. Per i manufatti esposti agli agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente trattamenti incolore.

Modalità di applicazione Pennello, rullo, immersione o mediante macchine impregnatrici

Consumo ca. 8-10 m²/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

Essiccazione : L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.
(temperatura 20° C
Umidità dell'aria: 65%)
Seconda mano: dopo 1 ora.

Pulizia degli attrezzi Con acqua e sapone o detergente idoneo.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611 - Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Maggio 2009



IMPREGNANTE SATINATO PER LEGNO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto

Xyladecor Impregnante Satinato è un impregnante indicato per la protezione e la decorazione del legno. Grazie a speciali resine e pigmenti trasparenti, esalta la venatura del legno e gli dona un particolare aspetto satinato. Il prodotto penetra in profondità e protegge il legno dagli agenti atmosferici. Con un solo prodotto il legno risulterà protetto e decorato. Adatto per tutti i manufatti in legno all'interno e all'esterno. Inodore dopo l'essiccazione, non sfoglia.

Destinazione d'uso

Xyladecor Impregnante Satinato è particolarmente indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati sia all'esterno che all'interno come: rivestimenti esterni, porte, balconi, persiane, recinzioni, pergolati, cancelli.

Confezioni

0.75, 5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità (Tazza Ford 2 a 20°C) 60" *

Residuo Secco 34,70% *

Peso Specifico 0,87 kg/l

Colori Incolore satinato, Rovere, Douglas, Castagno, Noce, Noce chiaro

* variabile in funzione della colorazione

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500 g/l (2007). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di polvere, cere, grassi.

- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.

- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati carteggiando a fondo.

Applicazione

Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.

Mescolare bene prima dell'utilizzo. Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine e spolverare accuratamente tra una mano e l'altra. Per la manutenzione di legni già trattati con Xyladecor Impregnante Satinato, pulire accuratamente e spolverare la superficie, rimuovere completamente le eventuali parti non ancorate e applicare direttamente il prodotto.

E' possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per ottenere colori personalizzati. Per i manufatti esposti agli agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente trattamenti incolore.

Modalità di applicazione

Pennello

Consumo

ca. 8-10 m²/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

Essiccazione :

(temperatura 20° C

Umidità dell'aria: 65%)

L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.

Seconda mano: dopo 24 ore.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua e sapone o diluente sintetico.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Maggio 2009



IMPREGNANTE SPRAY

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto **Xyladecor Impregnante Spray** è un impregnante a base acqua per trattare e decorare tutte le superfici in legno all'esterno utilizzando esclusivamente l'apposito spruzzatore **Xyladecor Speedy Spray**. Protegge il legno all'esterno dagli agenti atmosferici e dai raggi UV del sole. La sua formulazione a base acqua risulta inodore e rispetta la salute dell'uomo e dell'ambiente circostante. Xyladecor Impregnante Spray penetra in profondità nel legno e asciuga rapidamente. Grazie alla presenza di cere rende il legno idrorepellente, dandogli un aspetto satinato senza sfogliare nel tempo.

Destinazione d'uso **Xyladecor Impregnante Spray** è indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno da esterno, nuovi o già trattati come: recinzioni, staccionate, patii, casette in legno, verande, pergolati.

Confezioni 5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità (ISO 4mm/20° C) 26" *

Residuo Secco 14,50%*

Peso Specifico 1,295 kg/l

Colori Incolore, Noce chiaro, Noce scuro

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l di COV.

*variabile in funzione della colorazione

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di polvere, cere, grassi.

Poggiare sotto la superficie da trattare un foglio di copertura per evitare sgocciolamenti sul terreno. Si consiglia di porre dietro al supporto da trattare una protezione, per esempio un foglio di cartone, per evitare che piccole quantità di impregnante nebulizzate possano oltrepassare i bordi. Prima dell'applicazione si consiglia di legare all'indietro le piante circostanti.

- Legni nuovi: applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.

- Legni già verniciati: se in buono stato si consiglia di carteggiare leggermente per un migliore aggrappaggio del prodotto. Per manufatti già verniciati e con parti in distacco, togliere gli strati poco aderenti e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto.

Applicazione

Xyladecor impregnante Spray è pronto all'uso. NON DILUIRE.

Mescolare bene prima di versare nel serbatoio di Speedy Spray. Prima dell'applicazione si consiglia di consultare attentamente il manuale d'uso di Xyladecor Speedy Spray. Riempire lo spruzzatore con la quantità desiderata di Xyladecor Impregnante Spray controllando l'indicatore posto all'esterno del serbatoio. Per perfezionare la tecnica a spruzzo, si consiglia di effettuare una prova su un'area ridotta della superficie da trattare. Per evitare di sporcare involontariamente gli elementi circostanti, applicare il prodotto in assenza di vento. Lo sporco causato dalla nebulizzazione può essere rimosso con acqua quando è ancora bagnato. Al termine dell'applicazione, riversare il prodotto residuo nella confezione originale, mediante l'apposito tubo in dotazione con Xyladecor Speedy Spray. Dopo l'uso, pulire lo spruzzatore con acqua.

Modalità di applicazione

Esclusivamente con apposito applicatore a spruzzo Speedy Spray

Consumo

ca. 20 m²/l per cinque litri con una sola passata.

Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

Essiccazione :

(temperatura 20° C

Umidità dell'aria: 65%)

L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.

- Secco al tatto: dopo circa 30 minuti
- Essiccazione definitiva: dopo circa 4 ore

Pulizia degli attrezzi

Con acqua

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611 Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

Aggiornamento Marzo 2011



XYLADECOR N

IMPREGNANTE INSETTICIDA

PER LEGNO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto

Xyladecor N protegge il legno dagli agenti biologici, come insetti xylofagi (Capricorno, Lyctus, Tarlo, Sirex), funghi e muffe. Adatto per manufatti in legno sia all'interno e in particolare all'esterno per la protezione dagli agenti atmosferici. Penetra in profondità nel legno, esaltandone le venature, senza formare un film superficiale. Il prodotto è di facile applicazione e manutenzione. Dopo l'essiccazione risulta completamente inodore.

Destinazione d'uso

Xyladecor N è particolarmente indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati sia all'esterno che all'interno come: porte, balconi, persiane, recinzioni, pergolati, cancelli, travi, perline.

Confezioni

0.75, 2.5, 5, 25, 200 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità

(Tazza ISO 3mm/20°C)

24" *

Residuo Secco

17,80%*

Peso Specifico

0,813 kg/l

Colori

Incolore, Bianco, Rovere, Douglas, Castagno, Noce, Ebano, Pino, Mogano, Palissandro, Larice, Teak, Quercia, Grigio Argento, Verde Abete.

* variabile in funzione della colorazione

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/f: impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 700 g/l di COV.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Preparazione del supporto** Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di polvere, cere, grassi.
- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare leggermente il supporto, prima di procedere con l'applicazione del prodotto .
 - Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati e carteggiare a fondo.
- Applicazione** Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.
Mescolare bene prima dell'utilizzo. Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato e per garantire una buona protezione dai funghi e dagli insetti.
Per uniformare la tinta, ripassare il supporto con un pennello asciutto dopo 15-30 minuti dalla prima applicazione.
E' possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per ottenere colori personalizzati.
- Modalità di applicazione** Pennello, immersione
- Consumo** ca. 8-10 m²/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.
- Essiccazione :**
(temperatura 20° C
Umidità dell'aria: 65%)
L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Seconda mano: dopo 24 ore.
- Pulizia degli attrezzi** Con acqua e sapone o diluente sintetico.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611 - Fax 401607



www.akzonobel.it

Aprile 2009



XYLADECOR N AQUA IMPREGNANTE INSETTICIDA E FUNGICIDA PER LEGNO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto	Xyladecor N Aqua è un impregnante per legno a base acqua da utilizzare per il trattamento preventivo del legno come protezione da attacchi di muffe, funghi del marcamento e dell'azzurramento. Adatto per manufatti in legno sia all'interno che all'esterno. Penetra in profondità nel legno, senza formare un film superficiale. Il prodotto è di facile applicazione e manutenzione. Dopo l'essiccazione risulta completamente inodore.
Destinazione d'uso	Xyladecor N Aqua è particolarmente indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati sia all'esterno che all'interno come: porte, balconi, persiane, recinzioni, pergolati, cancelli, travi, perline, finestre.
Confezioni	0.75, 5, 20 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità (Tazza ISO 3 mm/ 20°C)	22
Residuo Secco	19,10 %
Peso Specifico	1,014 Kg/l
Colori	Incolore.

COV

(DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):
Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 60 g/l di COV.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Preparazione del supporto** Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 20%) e privo di polvere, cere, grassi.
- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare leggermente il supporto, prima di procedere con l'applicazione del prodotto .
- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati e carteggiare a fondo.
- Applicazione** Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.
Mescolare bene prima dell'utilizzo. Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato e per garantire una buona protezione dai funghi e dagli insetti.
- Modalità di applicazione** Pennello, immersione, macchine impregnatrici.
- Consumo** ca. 200-250 ml/m² applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.
- Essiccazione :**
(temperatura 20° C
Umidità dell'aria: 65%) L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Seconda mano: dopo 4-6 ore.
- Pulizia degli attrezzi** Con acqua o detergente idoneo.
- Indicazioni di sicurezza** Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611 - Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com



TEAK OIL

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto	Xyladecor Teak Oil è un olio finissimo per rigenerare e ravvivare il legno.
Destinazione d'uso	Xyladecor Teak Oil è adatto per superfici in legno sia all'interno che all'esterno, per mobili da giardino e superfici opache. Ideale per rigenerare l'olio naturale del legno perso a causa dell'usura dovuta a lunga esposizione all'esterno.
Confezioni	0.5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità (20°C)	c.a. 0,85 gr/ml
infiammabilità	Superiore a 61°C
Colori	Incolore

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto	<p>Il legno dovrà essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi, muffe, alghe.</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Legni nuovi</u>: carteggiare leggermente e spolverare accuratamente. Per ottenere un trattamento protettivo completo, si consiglia di applicare preventivamente un impregnante della gamma Xyledecor o Xylamon.- <u>Legni già verniciati</u>: se in buono stato, applicare direttamente il prodotto. Su manufatti in pessime condizioni, carteggiare a fondo e ripulire la superficie prima del trattamento.
----------------------------------	--

Applicazione

Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.

Assicurarsi di stendere uniformemente il prodotto. Dopo l'applicazione attendere c.a. 15 minuti e rimuovere l'eccedenza con un panno asciutto.

Per un miglior risultato si consiglia l'applicazione di una seconda mano. Lasciare asciugare perfettamente prima di utilizzare la superficie da trattare. Per lavori di manutenzione, spolverare ed applicare direttamente il prodotto con un panno morbido

Modalità di applicazione

Pennello, panno morbido

Consumo

ca. 20 m²/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

Essiccazione : (temperatura 20° C Umidità dell'aria 65%)

L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.

- Seconda mano: dopo 24-48 ore

Pulizia degli attrezzi

Con acqua e sapone o diluente sintetico

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com



UV MAX

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto

Xyladecor UV MAX è un trattamento protettivo completo specifico per il legno costantemente esposto all'azione di degrado dei raggi ultravioletti (UV) e alle intemperie. L'esclusiva tecnologia Solar Plus incorpora una speciale resina tropicale che assicura un'estrema e duratura protezione del legno, fino a 7 anni**. La formazione di uno spesso film superficiale, fino a 5 volte più flessibile di quello delle più comuni finiture, ne evita il tipico processo di sfogliamento. Crea una barriera che blocca i raggi UV del sole e impedisce il deterioramento del legno. Riduce l'ingrigimento e mantiene vivi i colori nel tempo anche nei legni più chiari. Grazie alla caratteristica composizione in gel, il prodotto è facile da applicare e non gocciola.

Destinazione d'uso

Xyladecor UV MAX è particolarmente indicato per tutti i manufatti in legno da esterno, nuovi o già trattati come: rivestimenti esterni, case, porte, balconi, persiane, recinzioni, pergolati, travi, cancelli, cassette e mobili da giardino. Particolarmente indicato per i lavori di manutenzione

Confezioni

0.75, 2.5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità Brookfield

(t: 25°C, RPM:50 spindle: 6)

5200 cps

Residuo Secco

45%*

Peso Specifico

0,90 kg/l

Colori

Incolore, castagno, larice, noce chiaro, noce scuro, noce, pino

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 399 g/l di COV.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di polvere, cere, grassi.

- Legni nuovi: applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie.
- Legni già verniciati: se in buono stato si consiglia di carteggiare leggermente per un migliore aggrappaggio del prodotto. Per manufatti già verniciati e con parti in distacco, togliere gli strati poco aderenti e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto.

Applicazione Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.
Si raccomanda di non agitare il prodotto per non modificare la sua composizione in gel. Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato, seguendo la venatura del legno. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine tra una mano e l'altra. Per ottenere una protezione completa contro funghi e insetti xylofagi si consiglia di applicare preventivamente un impregnante insetticida della gamma Xyladecor o Xylamon. È possibile eventualmente miscelare le tinte tra loro.

Modalità di applicazione Pennello

Consumo ca. 10 m²/l applicando due mani. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell'aria 65%)
L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.

- Seconda mano: dopo 10-24 ore

Pulizia degli attrezzi Con acqua e sapone o diluente sintetico

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

*Variabile in funzione della colorazione

**** La protezione del legno può risultare inferiore al tempo indicato di 7 anni, in particolari condizioni climatiche e di esposizione.**

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com



VERNICE PROTETTIVA PER LEGNO ALL'ACQUA

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto

Xyladecor Vernice Protettiva per legno all'acqua è una vernice trasparente monocomponente acrilica all'acqua per una protezione totale del legno. La sua speciale formulazione garantisce un'elevata resistenza a graffi, abrasioni, lavaggio e calpestio. Xyladecor Vernice Protettiva per Legno può essere utilizzata su tutte le superfici ed i mobili all'interno: particolarmente indicata per parquet, scale e perline, per una duratura protezione ed una brillante vitalità del legno. La sua natura a base acqua e la sua formulazione fan sì che risulti inodore. Ciò permette l'applicazione in interno nel rispetto della salute dell'uomo e dell'ambiente domestico. Incolore, disponibile sia nella versione satinata che lucida, lascia così inalterata la naturale colorazione del legno, esaltandone le venature

Destinazione d'uso

Xyladecor Vernice Protettiva per legno all'acqua è adatta per tutti i manufatti in legno per interno nuovi o già tarttati: mobili, perline, parquet, scale, pavimenti in legno

Confezioni

0.75, 2.5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità (Tazza Ford 4 a 20°C) 22''

Residuo Secco 30%*

Peso Specifico 1,04 kg/l

Colori Incolore lucido, incolore satinato

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 100 g/l di COV.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il legno dovrà essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.

- Legni nuovi o già impregnati: prima dell'applicazione si consiglia di carteggiare leggermente la superficie da trattare per migliorare l'adesione del prodotto.
- Legni già verniciati: è indispensabile asportare completamente la vecchia vernice tramite carteggiatura o sverniciatore chimico, prima di applicare prodotto.

Applicazione

Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.
Applicare a pennello, rullo a pelo corto. Mescolare bene prima di dell'utilizzo. Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine e spolverare accuratamente tra una mano e l'altra.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo di spugna

Consumo

ca. 8-10 m²/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell'aria 65%)

L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.

- Seconda mano: dopo 3-4 ore

Essiccazione definitiva:
(temperatura 20° C
Umidità dell'aria 65%)

dopo 12 ore

Calpestabile:
(temperatura 20° C
Umidità dell'aria 65%)

dopo 24 ore

Pulizia degli attrezzi

Acqua e sapone o detergente idoneo

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com

**Xylamon®**

XYLAMON IMPRÄGNIERGRUND N

FONDO PREVENTIVO ANTITARLO

REGISTRAZIONE 14786 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto

Xylamon Imprägniergrund N è un fondo impregnante insetticida per prevenire le aggressioni di insetti xylofagi (Tarlo, Capricorno, Lyctus e Syrex). La sua formulazione è particolarmente indicata anche per la prevenzione dei funghi del marcimento e dell'azzurramento e delle muffe. Adatto per manufatti in legno sia all'interno che all'esterno.

Destinazione d'uso

Xylamon Imprägniergrund N è particolarmente indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già trattati quali ad esempio: persiane, porte, recinzioni, pergolati, perline, finestre, travi, cancelli, soffitti.

Confezioni

1, 5, 25, 200 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità (ISO 3mm/20°C)	28"
Residuo Secco	10,70%
Peso Specifico	0,828 kg/l
Colori	Incolore

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto	Il legno dovrà essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi. - <u>Legni nuovi o già impregnati</u> : applicare direttamente Xylamon Imprägniergrund N sul supporto. - <u>Legni già verniciati</u> : prima di applicare il prodotto sverniciare completamente tramite carteggiatura o sverniciatore chimico.
Applicazione	Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE. Agitare bene prima dell'utilizzo. Penetra in profondità senza creare un film superficiale. Sovraverniciabile dopo 1-2 settimane con un impregnante o una finitura della gamma Xyladecor.
Modalità di applicazione	Pennello, immersione, macchina impregnatrice
Consumo	ca. 130 g/m ² come mano di fondo ca 250 g/m ² come protezione totale
Essiccazione : (temperatura 20° C Umidità dell'aria: 65%)	L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali. Essiccazione: circa 12-14 ore.
Pulizia degli attrezzi	Con acquaragia o diluente sintetico.

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com



XYLAMON COMBI N

TRATTAMENTO ANTITARLO

PROTEGGE ANCHE DAI FUNGHI

REGISTRAZIONE 14781 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto

Xylamon Combi N è un trattamento impregnante insetticida per la protezione del legno aggredito da insetti xylofagi (Tarlo, Capricorno, Lyctus e Syrex). Grazie alla sua formulazione protegge il legno anche dall'attacco dei funghi.

Xylamon Combi N è adatto sia per risanare legni già attaccati, che per proteggerli da future aggressioni.

Il prodotto penetra in profondità e garantisce una protezione duratura, lasciando inalterato l'aspetto esteriore del legno. Adatto per i manufatti in legno sia all'interno che all'esterno.

Destinazione d'uso

Xylamon Combi N è particolarmente indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già trattati quali ad esempio: persiane, porte, recinzioni, pergolati, perline, finestre, travi, cancelli, soffitti.

Confezioni

1, 5, 25, 200 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità (ISO 3mm/20°C) 28"

Residuo Secco 6,90%

Peso Specifico 0,817 kg/l

Colori Incolore

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Preparazione del supporto** Il legno dovrà essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi.
- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente Xylamon Combi N sul supporto.
- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto sverniciare completamente tramite carteggiatura o sverniciatore chimico.
- Applicazione** Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.
Agitare bene prima dell'utilizzo.
Penetra in profondità senza creare un film superficiale.
Sovraverniciabile dopo 2-3 settimane con un impregnante o una finitura della gamma Xyladecor.
- Modalità di applicazione** Pennello, immersione, inoculazione.
- Consumo** ca. 200 g/m² come protezione insetticida
ca 350 g/m² come trattamento insetticida
- Essiccazione :**
(temperatura 20° C
Umidità dell'aria: 65%) L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.
Essiccazione: circa due giorni.
- Pulizia degli attrezzi** Con acqua e sapone o diluente sintetico.
- Indicazioni di sicurezza** Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
- Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com